



Industry for paint expert

MICACEO ACRYLIC

Dvousložková barva s efektem ferromicaceo - 1852 .

Popis a použití

Dvousložková barva s efektem ferromicaceo, má vynikající odolnost proti poškrábání, povětrnostním vlivům, vysokou ochranu proti korozi, dá se přímo aplikovat na železo, hliník a pozinkovaný plech. Ideální pro nátěr bran, zábradlí a artefakty obecně, vystavených venku. Může být barven pomocí ADVANCE HT barvicí systém / IMPASYSTEM .

Barva:	dle vzorkovníku
Doba zpracovatelnosti :	90minut. Při vyšších teplotách výrazně rychleji zasychá.
vzhled suchého filmu:	matný
Viskozita :	Část " A" 5000 ÷ 7000 mPa.s Brookfield RVT min 20 s 4
Praktická vydatnost * :	4 až 5 m ² / kg při dvou vrstvách.
Skladovatelnost :	24 měsíců v neotevřeném obalu
Vydatnost se vypočítává při doporučené tloušťce na rovné a pravidelné povrchy.	
Pozn. : Vydatnost i zpracování jsou při teplotě 20 ° C.	

Příprava podkladu

Nové železo: odstraňte stopy okují, očistěte a odmastěte, poté aplikujte dvě vrstvy barvy AKRYLICI MICACEO.

Starého nebo již natřeného železo: odstraňte rez a odlupující se nátěr a odmastěte. Narušené povrchy nebo ohrožené agresivním prostředím se natřete nátěrem KELARUST a naneste vrstvu základu FOND EPOX série 1806 .

Pozinkované povrchy : Důkladně odmastěte povrch.

Příprava: Důkladně promíchejte dokud hustota a barva nebude jednotná, a přidejte tvrdidlo v následujícím poměru :

MICACEO ACRYLIC 1852 **100 : 15** tužidlo 1873 nebo 1882 .

Ředidlo: EXTRA PU Ředidlo 1611 nebo 1653 ACRYLIC ředidlo 10 ÷ 20 %

Způsob aplikace : vzduchové - použijte tryska Ø 1,5 ÷ 1,7 mm a tlak 3.0 ÷ 4,0 bar

Doporučená tloušťka : 40 až 50 um za sucha, a to v rozmezí 5 až 10 minut mezi vrstvami .

Doba schnutí při 20°C65 % R.H. / U.R.: proti prachu - 10min., na dotek - 2hod., manipulace - 24hod.

POZNÁMKY: Tento technický list nahrazuje všechny předešlé. Ověřte, zda máte nejnovější verzi. IMPA není zodpovědná za aplikace výrobků mimo její kontrolu. Nenanášejte produkt, který překročil určenou dobu zpracovatelnosti, může mít špatnou přilnavost k podkladu i zasychání. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na našich nejlepších zkušenostech a technické znalosti a nezbavují uživatele z provádění zkoušek k ověření vhodnosti pro použití.



S-Universal s.r.o. Palackého tř. 16, 612 00 Brno,
tel.: 549 211 394, 777 946 412
prodejna: Heršpická 6, Brno
výhradní dovozce barev IMPA pro ČR
email: obchod@barvylakynatery.cz
<http://www.barvylakynatery.cz>