

3321 Spezial Schmiedeeisen Lack

3321 Speciální lak na kovářské výrobky

Umělopryskyřičný, železitoslídový, grafitový lak na kovářské výrobky s antickým rustikálním kovově lesklým efektem pro optimální ochranu a dekoraci.

Účel použití: Schmiedeeisen lak je vysoce efektní zkrášlovací (ozdobná) barva pro umělecké zpracování kovářských výrobků k vnitřnímu i venkovnímu použití. Schmiedeeisen lak je především určený k použití na kovářské výrobky již opatřené antikorozi základní barvou (**č. 3201 Rostschutzfarbe**), jako například: mříže, zábradlí, ploty, brány, pouliční lampy, kované nábytek, kované svícny a jiné kovářské výrobky, restaurátorské práce, plastiky z litiny a podobně.

Příprava povrchu před natíráním: Z oceli a kovaných částí musí být odstraněny staré uvolněné nátěry, nečistoty, rez a mastnota. Pozinkované části před natřením doporučujeme ošetřit 10% roztokem čpavku. Pozinkované a ocelové části musí být opatřeny speciální antikorozi základní barvou na zinek **č. 3206 Spezial Rostschutz Haftgrund**, nebo zákl. barvou na železo **č. 3201 Rostschutzfarbe**.

Zpracování: Na základem opatřený materiál ve dvou vrstvách. Lak obsahuje přírodní pigmenty které svou váhou klesají na dno. Proto je nutné barvu před použitím důkladně promíchat a také při natírání průběžně promíchávat. Lak je připraven k přímému použití bez ředění. Tento speciální lak lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nezpracovávat pod +5 °C a nad 30°C.

Tip - doporučení: Výsledný efektní dekorativní, antický (starobylý) kovový vzhled se dostaví po úplném proschnutí, po 2 - 3 dnech. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu) Pro zvýšení kovového efektu povrch laku opatrně překartáčujte jemným mosazným nebo měděným kartáčem, můžete použít i tvrdší látku, jako např. jutu.. Při použití této techniky se zvyšuje pouštění (špinění) grafitu. Proto doporučujeme kovové části které jsou vystaveny oděru jako např. madla zábradlí, omýt vodou případně přelakovat.

Tip – patinování: Ještě k dokonalejšímu vysoce efektnímu zkrášlení (zdobení) a uměleckému zpracování kovářských výrobků použijte speciální **patinovací barvy**, které dodáváme v 11 odstínech, jako např.: zlatá, měděná, stříbrná, zelená, tyrkysová a pod. Také dodáváme patinu imitující rez.

Čistění prac. náradí: Ihned po práci pracovní pomůcky umyjte **syntetickým ředidlem** nebo **terpentýnem**.

Schnutí, skladování: Nelepivý po 2 hodinách, zcela proschlý po 24 hodinách. V suchu, chladu ale ne pod teplotou +5 °C.

Vydatnost: Balení 0,75 l vystačí přibližně 8 m² - balení 2 l vystačí přibližně 26 m² při jednom nátěru v závislosti na hrubosti (členitosti) podkladu.

Bezpečnostní opatření: R10 - hořlavý; S2 - uchovávejte mimo dosah dětí; S23 - nevdechujte aerosoly; S24 - zamezte styku s kůží; S38 - v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů; S51 - používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodné ochranné prostředky. Podrobné informace - viz bezpečnostní list tohoto výrobku.

První pomoc: Při nevolnosti - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; při styku s kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; při zasažení očí - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. číslo odpadu: 08 01 11 odpadní barvy a laky, 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu.